


Generelt brug



Traverskran



Spil wire



Landbrug og besætning



Stagwire



Wiresling



Stålwire ROPETEX S33

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S33 er en stålwire konstrueret med stålhjerte (WSC), som giver wiren god styrke og en rimelig balance mellem udmattelse og slidstyrke.

ROPETEX S33 kan bruges til applikationer, hvor wiren løber over skiver og blokke. Også til kraner med lav højde, når der ikke er behov for rotationssvag stålwire.

Konstruktionen har god modstandsdygtighed over for knusning, når wiren spoles på en tromle.

Typiske anvendelser:

- Garageporte
- Industrielle døre
- Løfteapplikationer
- Slings
- Spil wire
- Stagwire

Wirekonstruktion: 6x19M-WSC (7x19)

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C, for driftstemperaturer mellem 100°C og 200°C reducer MBF med minus 10%

Standard: EN 12385-4

Fyldfaktor: 0,53

RCN: 04

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
101100304270060	3	1.960	3,76	6,39	Galvaniseret	sZ	3,43	2
101100404270060	4	1.960	6,69	11,4	Galvaniseret	sZ	6,1	2
101100504270060	5	1.960	10,5	17,7	Galvaniseret	sZ	9,53	2
101100604270060	6	1.960	15	25,5	Galvaniseret	sZ	13,7	2
101100804270060	8	1.960	26,8	45,4	Galvaniseret	sZ	24,4	2
101101004270060	10	1.960	41,8	71	Galvaniseret	sZ	38,1	2