



Generelt brug



Landbrug og besætning



Spil wire



Wiresling



Stagwire



Rustfri stålwire ROPETEX S33

Produkt information

ROPETEX



Stålwire ROPETEX S33 i rustfrit stål er et godt valg til grundlæggende løfteanvendelser i miljøer, hvor korrosionsbestandighed er vigtig.

ROPETEX S33 er udstyret med et stålherte bestående af en kordel (WSC), som giver wiren en god styrke og en rimelig balance mellem træthed og slidstyrke.

ROPETEX S33 kan bruges til applikationer, hvor wiren løber over skiver eller spoles på en tromle.

Typiske anvendelser:

- Løfte applikationer
- Slings
- Spil wire
- Stagwire

Wirekonstruktion: 6x19M-WSC (7x19)

Materiale: AISI316 / EN 1.4401

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C

Standard: EN 12385-4

undtagen materiale

Fyldfaktor: 0,53

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
108100204620038	2	1.570	1,67	2,27	Rustfri	sZ	1,52	10
108100304620038	3	1.570	3,76	5,12	Rustfri	sZ	3,43	2
108100404620038	4	1.570	6,69	9,09	Rustfri	sZ	6,1	2
108100504620038	5	1.570	10,5	14,2	Rustfri	sZ	9,53	2
108100604620038	6	1.570	15	20,5	Rustfri	sZ	13,7	2
108100704620038	7	1.570	20,5	27,8	Rustfri	sZ	18,7	10
108100804620038	8	1.570	26,8	36,4	Rustfri	sZ	24,4	2
108101004620038	10	1.570	41,8	56,8	Rustfri	sZ	38,1	2
108101204620038	12	1.570	60,2	81,8	Rustfri	sZ	54,9	2
108101404620038	14	1.570	81,9	111	Rustfri	sZ	74,7	2
108101604620038	16	1.570	107	145	Rustfri	sZ	97,5	2