


Generelt brug



Traverskran



Wiresling



Stålwire ROPETEX S16

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S16 (og ROPETEX S65) stålwirer er de mest anvendte type stålwirer i området fra 8 til 38 mm. Begge typer kan bruges til en række forskellige applikationer.

Fås som S16 med fiberhjerne (FC) eller som S65 med Independent Wire Rope Core (IWRC). S16 er mere fleksibel, men har en lavere brudstyrke.

S65 er mindre fleksibel, men har en højere styrke og er mere formstabil, især når den bruges på skiver eller tromler.

Typiske anvendelser:

- Wiresling
- Løfteanordninger
- Løftewire
- Fortøjningskabel
- Slæbetov
- Løfteapplikationer

Alternativer:

- [ROPETEX S65](#) er en meget sammenlignelig wire med en Independent Steel Wire Rope Core ([IWRC](#)) i stedet for et fiberhjerne ([FC](#));

Wirekonstruktion: 6x36WS-FC

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Standard: EN 12385-4

Fyldfaktor: 0,5

RCN: 09

Art. nr.	Wire diameter	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN 1960 N/mm ²	Overflade	Vægt kg/100m
101100804270011	8	25,2	41.4	Galvaniseret	23,5
101100904270011	9	31,8	52.4	Galvaniseret	29,7
101101004270011	10	39,3	64.7	Galvaniseret	36,7
101101104270011	11	47,6	78.3	Galvaniseret	44,4
101101204270011	12	56,6	93.1	Galvaniseret	52,8
101101304270011	13	66,4	109	Galvaniseret	62
101101404270011	14	77	127	Galvaniseret	71,9
101101504270011	15	88,4	146	Galvaniseret	82,6
101101604270011	16	101	166	Galvaniseret	94
101101704270011	17	114	187	Galvaniseret	106
101101804270011	18	127,3	210	Galvaniseret	119
101101904270011	19	142	233	Galvaniseret	132
101102004270011	20	157	259	Galvaniseret	147
101102204270011	22	190	313	Galvaniseret	178
101102404270011	24	226	373	Galvaniseret	211
101102604270011	26	266	437	Galvaniseret	248
101102804270011	28	308	507	Galvaniseret	288
101103004270011	30	354	582	Galvaniseret	330
101103204270011	32	402	662	Galvaniseret	376
101103604270011	36	509	838	Galvaniseret	476
101103804270011	38	567	934	Galvaniseret	530